



Typ:	Boracol 15 Träskyddsmedel PT 8 reg nr 5690 Biocidprodukt klass 2, UC 1 och 2
Användning:	Fungicid och insekticid. För både mjuka och hårda träslag samt på murverk. • Förebyggande behandling av trä mot brunrötesvampar i användningsklass 2, samt mot träskadeinsekter i användningsklasserna 1 o 2. • Förebyggande och bekämpande behandling av murverk mot torrrötsvampen <i>Serpula lacrymans</i>, äkta hussvamp, för att förhindra att intilliggande trä påverkas. • Bekämpande behandling mot <i>Serpula lacrymans</i>, äkta hussvamp, i murverk.
Aktivt ämne:	Borsyra 198 g/l (16,50 % w/w). Innehåller monopropylenglycol (MPG).
Färg:	Färglös.
Förvaring:	Förvaras frostfritt och oåtkomligt för barn.
Hållbarhet:	2 år.
Åtgång:	6 m ² /l. Bruksfärdig lösning - ska ej spädas
Applicering:	Applicering med pensel, rulle eller borste samt för injektion utan tryck. Bör ej användas på målade / lackerade ytor Svampangripna tegelstenar kan återanvändas när de, efter rengöring, doppas i BORACOL
Villkor för användning:	Temperatur 5 – 40°C; Relativ luftfuktighet under 90%.
Rengöring:	Hud och kläder rengörs med varmt vatten

BORACOL® -behandlade ytor kan uppvisa en gråvit beläggning av Borkristaller. Denna beläggning försvinner efterhand, men kan även avlägsnas med en styv borste eller en varm fuktig trasa.

Injektion: Injektion utan tryck i borrhål används för att behandla de delar av träkonstruktioner på plats som inte är tillgängliga för ytlig behandling. Injektion utan tryck är ett komplement till ytlig applicering, den yta som är tillgänglig för ytbehandling bör även behandlas med ytlig applicering.

Svampangrepp: Inledningsvis måste svamparten fastställas och orsaken till angreppet (fuktrinträngning) klargöras. Grovt sett skiljer man mellan angrepp av Hussvamp och andra vedförstörande svamparter. Att bestämma arten kan vara svårt och i tveksamhet bör experthjälp sökas.

Äkta hussvamp: Till skillnad från andra svamparter bryter den ner både trä och murverk. Den utsöndrar oxalsyra som stoppar tillväxten om den inte kommer i kontakt med kalkhaltiga material för neutralisering, och från utgångspunkten breder den ut sig i hela byggnaden med mer eller mindre omfattande skador på trä och murverk. Svampen är mycket destruktiv, och bekämpning bör därför inledas så snart som möjligt, men kräver särskilda, noggranna åtgärder när det gäller att identifiera omfattningen av angreppet i både trä och murverk etc., och vid själva saneringen.

Äkta Hussvamp i mur: Putsen hackas bort. Fogarna kratsas ur med ett djup på 3 cm. Halva mängden Boracol® påföres före fogning, resterande efter.

Produkten får appliceras på murverk för att förhindra tillväxt av svampen i intilliggande trä. Produkten bör endast användas på områden där murverken är skyddade mot nederbörd. Säkerställ att inte miljön förorenas.

Andra svamparter: Kräver mindre drastiska åtgärder. Fuktinträngningen stoppas och nödvändiga utbyten görs. Trävirkets med bärförmågan intakt kan bevaras om förebyggande/bekämpande behandling utförs. Förebyggande och bekämpande behandling mot svampangrepp kan begränsas till drabbade områden med en säkerhetszon på ett par meter

Insekter: Aktiva angrepp av till exempel husbock i golvbrädor utgår ofta från underkonstruktionen, varför behandling av hela konstruktionen är nödvändig.

Insektsangrepp: Husbocken (*Hylotrupes bajulus*) angriper torr barrved och kan orsaka betydande skador. Strimmig trägnagare (*Anobium punctatum*) angriper både lövved och barrved. Splintvedsbaggen / Parkettbaggen (*Lyctus brunneus*) angriper storporig lövved och finns särskilt i ek, ask och valnöt. Skadedjuren är larver som lever i veden från 3 till 5 år eller längre. De lever i splintveden, men om träslaget inte har en riktig kärnved, såsom gran t ex, är skadorna omfattande, eftersom veden gnags igenom. När kemisk bekämpning används skapas en barriärzon. Larverna i detta område överlever inte. Å andra sidan kan larver som ligger djupare överleva och fullborda sin utveckling till vuxna insekter. Teoretiskt sett kan det därför finnas tecken på spridd aktivitet i träverket 3 till 5 år efter behandlingen. Nykläckta larver dör när de gnager sig igenom spärrzonen utifrån.

Ventilation: Efter 2 - 3 dygn med urluftning/ventilation, kan behandlade utrymmen tas i bruk.

Skyddsutrustning: Se etikett.

SDB: Se vår hemsida www.lavtox.se

Emballage: 1 – 5 och 20 liters plastemballage.

Produktionskontroll: Produkterna är under strikt kvalitetskontroll.

Producent: KRS ApS, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart DK. Tlf. +45 75 82 50 33

Importör: Svenska Reimpregnerings AB lavTOX, 312 30 Laholm tfn 0730-222189
epost lavtox@lavtox.se

Teknisk service: lavTOX, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart. Tlf. +45 75 82 50 33
Epost hb@lavtox.dk

September 2025